

# ANTICOR Seal 511

## MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

### OPIS PRODUKTU

ANTICOR Seal 511 - syntetyczny, wiskoelastyczny, trwale plastyczny materiał, odporny na działanie wilgoci i wody pod ciśnieniem.

Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do powierzchni betonowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i metalowych. Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania. Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

### DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Temperatura pracy	°C	-15 ÷ 50
Temperatura aplikacji	°C	10 ÷ 35
Gęstość	kg/dm <sup>3</sup>	1,46
Absorpcja wody	% <sub>mas</sub>	< 0,035
Napięcie przebicia	kV/mm	7,2
Rezystywność skrośna	Ωm	1,4*10 <sup>12</sup>
Temperatura zapłonu	°C	> 238
Przyczepność do betonów i tworzyw sztucznych	Kohezyjna (rozrywanie w warstwie)	

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.

Produkt posiada Atest Higieniczny nr BK/B/0126/01/2018 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

**Opakowanie:** kartusz 310 ml.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

### ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie i wypełnianie puszek w zewnętrznych i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, przewodów w peszlach i rurach ochronnych, itp.
- Uszczelnienie i wypełnianie przepustów kablowych i rurowych w podziemnych częściach budowli przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem.
- Uszczelnianie i ochrona antykorozyjna.

### CECHY I ZALETY

- Syntetyczny produkt o wyjątkowych właściwościach uszczelniających.
- Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje).
- Właściwości antykorozyjne.
- Bardzo dobre właściwości dielektryczne.
- Wysoka przyczepność do suchych i wilgotnych powierzchni.
- Wymagane minimalne przygotowanie powierzchni.
- Łatwa i szybka aplikacja.
- Szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody, powietrza i wilgoci.
- Nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
- Stosować w instalacjach do 1000 V.

### STOSOWANIE / UWAGI

**!!! Przed zastosowaniem masę należy podgrzać do temperatury 30 ÷ 40°C.**

Produkt aplikować przy użyciu aplikatora (pistoletu) do kartusza (310 ml).

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3\_052018



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26  
[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)